

5500 Flat Poster

户内用途

哑光

短期的广告，标语和彩色画

6100 Fast Dry Enamel

户内用途

难于附着材料

纤维桶和处理的 PE

对肥皂和洗涤剂具有极佳的耐受力

8400 CVIM Decorating

户内/短期户外

设计用于 PET 和 IMD 用途

适合替代 9600 系列油墨

8800 Color Vue Membrane

户内/户外

特别适合汽车、薄膜开关

装饰透明窗口

8900 Super Set Thermo Set

户内/户外

高坚固金属油墨

耐溶剂、化学品、湿度和磨损

9800 Poly Plus

户内/短期户外

适合处理的 PE 横幅

ADE Epoxy

双组分油墨

难于附着材料

电子和工业应用

杰出的耐溶剂、化学品和抗磨损

GV Gloss Vinyl

户内/户外

高性能的乙烯基油墨

特别柔软

适合真空成型

	5500	6100	8400	8800	8900	9800	ADE	GV
ABS				X				
Acetate 醋酸纤维素				X				X
Acrylic 亚克力				X				
铝材 (阳极氧化的)		X	C		X		X	
Brass 黄铜		X	C		X		X	
Cardboard 纸板	X	M						
卡片纸-未涂层	X							
卡片纸-塑料涂层		X						
波纹纸板	X	M						
处理的波纹塑料板			C				X	
Fiberboard 纤维板		X						
Glass 玻璃		X			X		X	
Leather 皮革			C					
金属-亚克力涂层		X	C		X		X	
金属-瓷釉涂层		X	C		X			
金属-PET 涂层			C		X			
纸-涂层的	X	X				X		
纸-未涂层的	X	M						
PET			C					
PETG 改性聚酯			C					
PC			X	X				X
PC (带有粘合剂)				X				
PET(印刷处理的)			C	X				X
PET(表面涂层的)			C	X				X
高密度聚乙烯 PE (处理的)		X	C			X	X	
低密度聚乙烯 PE (处理的)								
聚乙烯 PE 横幅						X		
聚丙烯 PP (处理的)							X	
聚丙烯 PP (未处理的)								
聚苯乙烯 PS								
Static Cling 静电贴								
Tyvek® 聚乙烯合成纸								
乙烯基材料-横幅								
乙烯基材料-贴花								X
乙烯基材料-硬质								X
Wood 木材		X						

正式生产前测试认可。带有“X”表示推荐测试，“S”表示部分材料，“M”表示推荐油墨添加使用哑光膏。大多数系列有专用的哑光膏，或者加入 5% Syloid 308 通用哑光膏。“C”表示推荐使用适当的催化剂测试。溶剂油墨，如果户内使用，可以添加 10% NB72；如果户外使用，可以添加 10% NB80。2700 系列油墨使用 10% AQ58 催化剂。当使用催化剂时，需要等候 24 - 48 小时，使得油墨完全干燥后，再来检测牢度。